

# VAWA MULTI-FIX

## Productomschrijving

Vawa Multi-fix is een hoogwaardige professionele universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm op basis van hybridtechnologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

## Gebruikshandleiding

De lijm in verticale rillen 'ventilerend' aanbrengen. Onderlinge afstand rillen 10 à 20 cm. Niet aanbrengen met dotted! Aanbevolen wordt dubbelzijdig klevend tape van 3 mm dikte te gebruiken om de verbinding gedurende de eerste 24 uur te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat de lijm de juiste dikte heeft.

Aanbrengtemperatuur: 5 °C tot 40 °C (geldt voor omgeving en ondergronden).  
Ondergronden dienen schoon, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn.  
Ondergronden goed ontvetten. Vawa Multi-fix hecht perfect zonder primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

## Schoonmaken en overschilderbaar

Vawa Multi-fix is uitstekend overschilderbaar met watergedragen en de meeste 2-componenten verf. Synthetische verven kunnen in droging vertragen. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen. Indien Vawa Multi-fix wordt overschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen licht op te schuren.

Voor een optimaal resultaat adviseren wij binnen enkele dagen na applicatie te overschilderen. Vers materiaal en gereedschap kunnen eenvoudig worden gereinigd. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

## Technische gegevens

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 100% modulus:                           | 1,15 N/mm <sup>2</sup>                               |
| Applicatietemperatuur:                  | 5 °C tot 40 °C                                       |
| Basis:                                  | hybrid                                               |
| Bewegingsopname:                        | 25%                                                  |
| Dichtheid:                              | 1,56 g/ml                                            |
| Extrusiewaarde:                         | 100 - 300 g/min                                      |
| Huidvorming:                            | 10 minuten bij +23 °C/50% RH                         |
| Rek bij breuk:                          | 350%                                                 |
| Shore A hardheid:                       | 52                                                   |
| Temperatuurbestendigheid:               | -40 °C tot +90 °C                                    |
| Treksterkte:                            | 1,00 N/mm <sup>2</sup>                               |
| Uithardingstijd:                        | ongeveer 2 - 3 mm/24 uur                             |
| Vorstbestendigheid gedurende transport: | tot -15 °C                                           |
| Weerstand tegen vloeit:                 | < 2 mm                                               |
| Inhoud:                                 | Kokers (290 ml)                                      |
| Inhoud doos:                            | 20 kokers per doos                                   |
| Kleuren:                                | Wit, grijs en zwart<br>(Overige kleuren op aanvraag) |

