VAWA
AFDICHTINGSMATERIALEN

VAWA GLASKIT PRO



Productomschrijving
Vawa Glaskit Pro is een hoogwaardige professionele universeel overschilderbare afdichtingskit op basis van hybride technologie, die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Vawa Glaskit pro is verdraagzaam met de randafdichting van isolatieglas en de hieldichting.

Gebruikshandleiding
Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. Verwerk de Vawa glaskit pro volgens de NPR 3577 norm en voorschriften. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding staan tot de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte : voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1 : 1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm. Verdraagzaamheid met hieldichting en randafdichting van isolatieglas.
Aanbrengtemperatuur: +5 °C tot +40 °C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Vawa Glaskit Pro hecht perfect zonder primer op de meeste niet-poreuze ondergronden. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

Schoonmaken en overschilderbaar
Vawa Glaskit Pro is uitstekend overschilderbaar met de meeste watergedragen en synthetische verven. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen. Indien Vawa Glaskit Pro wordt overschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen licht op te schuren met Scotch-Brite. Voor een optimaal resultaat adviseren wij binnen enkele dagen na applicatie te overschilderen. Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp met een cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Technische gegevens

100% modulus:	0,65 N/mm²
Applicatietemperatuur:	5 °C tot 40 °C
Basis:	hybrid
Bewegingsopname:	25%
Dichtheid:	1,49 g/ml
Extrusie waarde:	Ø 2,5 mm/6,3 bar 100-200 g/min
Huidvorming:	DBTM 16.00 10 minuten bij+ 23 °C/50%
Rek bij breuk:	400%
Shore A hardheid:	30
Temperatuurbestendigheid:	-40 °C tot +90 °C
Treksterkte:	1,00 N/mm²
Uithardingstijd:	ongeveer 2-3 mm/24 uur
Vorstbestendigheid gedurende transport:	tot -15 °C
Weerstand tegen vloei:	< 2 mm
Inhoud:	Kokers (290 ml)
Inhoud doos:	20 kokers per doos
Kleuren:	Wit (Overige kleuren op aanvraag)
Opslag:	Bewaar de Vawa glaskit pro in ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C

VAWA
AFDICHTINGSMATERIALEN
ENERGIEWEG 42 | 3771 NA | BARNEVELD | WWW.VAWA.NL
PLATINASTRAAT 53 | 7554 NC | HENGELO | 0342 - 491004
BEKIJK ALLE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN OP WWW.VAWA.NL