

Energieweg 42

3771 NA Barneveld

T: +31 (0) 342-491004

E-mail: info@vawa.nl

# VITOLEN 111

## Productomschrijving

Eenzijdig zelfklevend afdichtingstape van geslotencellig vernet polyethyleenschuim. De lijmlaag ligt vrij.

## Eigenschappen

- Snelle verwerking zonder dat een schutfolie verwijderd moet worden
- Goede hechting op een grote verscheidenheid van oppervlakken
- Zeer goede thermische isolatie-eigenschappen
- Geslotencellig schuim dat nauwelijks vocht opneemt

## Verwerking en houdbaarheid

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie met betrekking tot het reinigen van de te verlijmen oppervlakken, verzoeken wij u onze aanwijzingen voor de verwerking van zelfklevende tapes te lezen. Het product dient onverwerkt in de originele verpakking bij kamertemperatuur en bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% bewaard te worden en is houdbaar tot 12 maanden na ontvangst door de klant.

## Technische gegevens

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dikte:                              | 8 en 10 mm           |
| Volumegewicht (DIN EN ISO 845):     | 33 kg/m <sup>3</sup> |
| Stuikhardheid (ASTM 1667):          | 47 kPa               |
| Warmtegeleidingsvermogen bij 10 °C: | 0,035 W/m·K          |
| Warmtegeleidingsvermogen bij 40 °C: | 0,039 W/m·K          |
| Temperatuurbestendigheid:           | -40 °C tot 90 °C     |
| Verwerkingstemperatuur:             | 10 °C tot 30 °C      |
| Compatibiliteit met acrylglas:      | n.v.t                |

