

VAWA GLASKIT PREMIUM

Productomschrijving

Vawa glaskit premium is een zeer hoogwaardige en subliem overschilderbare afdichtingskit voor bouw- en beglazingconstructies, op basis van MSPolymer® technologie, welke uithardt door luchtvochtigheid, tot een duurzaam permanent elastisch blijvend rubber.

Gebruikshandleiding

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C.
- Op draagkrachtige, verdraagzame, zuivere, schone, vet- en stofvrije ondergronden.
- Zorgdragen voor juiste voegdimensies, om bewegingen goed te kunnen opvangen.
- Ondergronden ontdoen van losse bestandsdelen, met behulp van een geschikte borstel.
- Vawa glaskit premium heeft een breed hechtingsspectrum, echter sterk poreuze ondergronden voorbehandelen met een PRIMER.
- Glad en strak afwerken, met behulp van Vawa gladmaker, voor huidvorming.

Toepassing

- Speciaal ontwikkelt als goed overschilderbare beglazingskit voor top- en hielafdichting,
- Bij het plaatsen van gelaagd-, zelfreinigend- en isolatieglas, volgens NEN 3576 / NPR3577.
- Kozijnen, puien, ramen, panelen, platen en overige gevel- en bouwelementen afdichten.
- Constructiekit voor voegen en aansluitingen, welke later overschilderd kunnen worden.
- Synthetische verven kunnen in droging vertragen. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.
- Reparatiekit voor onderhoud aan bouw- en beglazingsvoegen, op MSP-Hybride basis.

Schoonmaken en veiligheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar. Vers- / niet uitgehard materiaal verwijderen op ondergronden en gereedschap. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen. In ongeopende originele verpakking, koel en droog opslaan, tussen +5°C en +25°C, tot maximaal 15 maanden houdbaar, na productiedatum. Ongeschikt voor continu waterbelasting, dilatatievoegen en in het direct contact staan.

Technische gegevens

Standvermogen:	<2
Dichtheid:	1,20 g/ml
Huidvormingstijd:	18 minuten
Doorharding na 24 uur:	+/- 2 mm
Krimp:	nihil
Toelaatbare vervorming:	25%
Temperatuurbestendigheid:	-40 / +100
Shore A hardheid:	35
Modulus 100%:	0,45
Treksterkte:	1,34
Rek bij breuk:	300
Inhoud:	Kokers (290 ml) & worst (600 ml)
Inhoud doos:	20 kokers per doos of 12 worsten per doos
Kleuren:	Wit en zwart (Overige kleuren op aanvraag)

